






2002/G-001





Thermoplastic polyester moulding masses.

Patent number: EP0050265
Publication date: 1982-04-28
Inventor: BINSACK RUDOLF DR; LINDNER CHRISTIAN DR;
REMPEL DIETER DR
Applicant: BAYER AG (DE)
Classification:
- international: C08L67/02
- european: C08L67/02
Application number: EP19810107958 19811006
Priority number(s): DE19803039114 19801016

Also published as:

 US4396742 (A1)
 JP57094037 (A)
 DE3039114 (A1)
 EP0050265 (B2)
 EP0050265 (B1)

Cited documents:

 FR2376181
 EP0029931
 FR2354370
 JP53027687

Abstract not available for EP0050265
Abstract of correspondent: **US4396742**

Grafted polyacrylates having a specific composition improve the impact strength under multi-axial stress of thermoplastic polyesters.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer : 0 050 265 B2

(12)

NEUE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der neuen Patentschrift :
29.05.91 Patentblatt 91/22

(51) Int. Cl.⁵ : C08L 67/02

(21) Anmeldenummer : 81107958.1

(22) Anmeldetag : 06.10.81

(54) Thermoplastische Polyester-Formmassen mit verbesserter Zähigkeit.

Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.

(30) Priorität : 16.10.80 DE 3039114

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :
28.04.82 Patentblatt 82/17

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung :
01.08.84 Patentblatt 84/31

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die
Entscheidung über den Einspruch :
29.05.91 Patentblatt 91/22

(84) Benannte Vertragsstaaten :
DE FR GB IT NL

(56) Entgegenhaltungen :
EP-A- 0 029 931
EP-A- 0 029 931
DE-A- 2 162 485
DE-A- 2 256 301
DE-A- 2 348 377
DE-A- 2 523 010
DE-A- 2 726 256
FR-A- 2 354 370
FR-A- 2 376 181

(56) Entgegenhaltungen :

JP-A-53 129 246

US-A- 4 452 941

CHEMICAL ABSTRACTS, Band 89, Nr. 14, 2.
Oktober 1978, Seite 75, Nr. 111231u, Colum-
bus, Ohio, U.S.A.

R.J. Welgos et al: Izod Impact - Does it really
Mean Impact? Society of Automotive Engi-
neers (1976)

Plaste und Kautschuk, 29. Jahr, Heft 3 (1982),
Seiten 178-182, K. Oberbach: Zur Aussage-
kraft von Stoßversuchen an Probekörpern für
das Zähigkeitsverhalten von Plasteformteilen
Kunststoffe Bd. 68 (1978), Seiten 122-129, H.G.
Dorst et al: Verstärkte Thermoplaste - Pro-
bleme und Entwicklungen

J.Appl.Pol.Sci., Vol. II, Issue No 6 (1959), S.
289-296, H. Keskulla et al: Anisotropy in Ther-
moplastic Moldings and Their Impact Strength
Römpps Chemie-Lexikon (7. Auflage), Seite
3660 "Triallylcyanurat"

(73) Patentinhaber : BAYER AG
W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk (DE)

(72) Erfinder : Binsack, Rudolf, Dr.
Bethelstrasse 4a
W-4150 Krefeld (DE)
Erfinder : Lindner, Christian, Dr.
Riehlerstrasse 200
W-5000 Köln 60 (DE)
Erfinder : Rempel, Dieter, Dr.
Max-Beckmann-Strasse 35
W-5090 Leverkusen (DE)

EP 0 050 265 B2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft schlagzähe Mischungen aus thermoplastischen, gesättigten Polyester aromatischer Dicarbonsäuren und aliphatischen oder Cycloaliphatischen Diolen, sowie gepfropften Acrylaten bestimmter Zusammensetzung.

Thermoplastische Polyester haben Bedeutung erlangt auf dem Gebiet der Fasern und auf dem Gebiet der Formmassen wegen ihrer wertvollen technologischen Eigenschaften, wie z.B. Steifigkeit, Härte, Abriebfestigkeit, dynamische und thermische Belastbarkeit. Dies gilt insbesondere für die teilkristallinen thermoplastischen Polyester, wie z.B. Polyethylenterephthalat, Poly(1,4-butylenterephthalat), Poly(1,4-cyclohexylmethylen-terephthalat). Ein Nachteil dieser Formmassen ist ihre in vielen Fällen nicht immer ausreichende Schlagzähigkeit bei mehraxialer Belastung.

Es existieren zahlreiche Vorschläge, die Zähigkeit thermoplastischer Polyester durch Zumischen anderer Polymerer, insbesondere solcher auf Basis modifizierter Elastomerer und Polyolefine anzuheben. Den vorgeschlagenen Massnahmen haftet jedoch der Nachteil an, dass die Zähigkeitsverbesserung mit einer wesentlichen Verschlechterung anderer, z.B. der oben genannten Eigenschaften einhergeht. Ausserdem wird auch die mehraxiale Schlagzähigkeit nicht im gewünschten Masse erreicht.

In der DE-OS 2 444 584 werden schlagfeste Formmassen mit erhöhter Oxidations- und UV-Stabilität, sowie verbessertem Schwindungsverhalten aus linearen, gesättigten Polyester und Pfropfcopolymeren beschrieben, bei denen das Pfropfcopolymer hergestellt ist durch Pfropfung von im wesentlichen Styrol und/oder Methacrylsäureester auf ein Prepolymeres auf Basis eines Acrylats und eines Monomeren mit zwei nicht konjugierten olefinischen Doppelbindungen.

In der DE-OS 2 726 256 wird die Verbesserung der Schlagzähigkeit von Polyalkylenterephthalaten durch bestimmte mehrstufige Acrylpolymerisate beschrieben, bei denen die erste Stufe eine elastomere Stufe ist, die durch Polymerisation eines Monomersystems aus einem Alkylacrylat, einem vernetzenden Monomeren, und einem pfropfvernetzenden Monomeren erhalten wurde, sowie einer letzten harten thermoplastischen Stufe, die in Gegenwart der ersten elastomeren Stufe polymerisiert wurde.

Die genannten Druckschriften sagen nichts über die Schlagzähigkeit der beschriebenen Formmassen bei mehraxialer Belastung, obwohl dies besonders wichtig ist für die Herstellung von schlagbeanspruchten Gehäuseteilen.

Gegenstand der Erfindung sind thermoplastische Polyester-Formmassen mit verbesserter Schlagzähigkeit bei mehraxialer Belastung aus

A) 65-99, vorzugsweise 70-98, insbesondere 75-97 Gew.-%, (bezogen auf A + B) eines gesättigten Polyesters einer aromatischen Dicarbonsäure und eines aliphatischen oder cycloaliphatischen Diols, wobei der Polyester A eine Intrinsic-Viskosität von 0,5 bis 2,0 dl/g, bevorzugt 0,6 bis 1,5 dl/g, und besonders bevorzugt 0,7 bis 1,3 dl/g (gemessen in einem Gemisch aus Phenol und o-Dichlorbenzol (50/50 Gew.-%) bei 25°C im Ubbelohde-Viskosimeter) besitzt, und

B) 1-35, vorzugsweise 2-30, insbesondere 3-25 Gew.-%, (bezogen auf A + B) eines Pfropfproduktes von I 5-55, vorzugsweise 10-40, insbesondere 15-35 Gew.-% (bezogen auf I + II) Styrol und/oder Acrylnitril und/oder Methylmethacrylat als Pfropfreis auf

II 45-95, vorzugsweise 60-90, insbesondere 65-85 Gew.-% (bezogen auf I + II) eines Elastomeren als Pfropfgrundlage, erhalten durch vernetzende Copolymerisation einer Mischung aus 99,01-99,95 Gew.-% (bezogen auf II) eines Acrylesters eines C₁- bis C₈-Alkohols und 0,05-0,99 Gew.-% (bezogen auf II) eines vernetzenden Monomers dadurch gekennzeichnet, daß das vernetzende Monomer Triallylcyanurat oder Triallylisocyanurat ist und daß das Elastomer II einen mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ von 0,1-1 µ und einen Gelgehalt von mindestens 60 Gew.-% hat.

Diese Formmassen besitzen hervorragende Schlagzähigkeit bei mehraxialer Belastung, selbst bei kleinen Gehalten an Pfropfprodukt B und bei relativ niedrigen Molekulargewichten des Polyesters.

Pfropfprodukte B im Sinne der Erfindung sind teilchenförmige Polymerisate, die durch wässrige Emulsionspfropfcopolymerisation eines Monomeren oder eines Monomergemisches I in Gegenwart eines Elastomers II in den genannten Konzentrationsverhältnissen erhalten werden können.

Das Elastomer II muss ein vernetztes Acrylatkautschuk sein, insbesondere ein vernetztes Polymerisat eines Acrylesters eines C₁ bis C₈-Alkohols, oder ein entsprechendes Copolymerisat mit bis zu 40 Gew.-% ender Vinylmonomeren, wie Styrol, Acrylnitril, Methylmethacrylat, Vinylester.

Zuden geeigneten Acrylestern zählen insbesondere Methyl-, Ethyl-, Butyl- und Hexylacrylat. Die Acrylester können entweder einzeln oder in Mischungen miteinander eingesetzt werden.

Zur Vernetzung des Elastomeren II werden polyfunktionelle Monomere copolymerisiert. Diese erfindungsgemäss zu verwendenden Monomeren sind cyclische Verbindungen, die mindestens 3 gleich schnell polymerisierende ethylenisch ungesättigte Gruppen besitzen: Triallylcyanurat oder Triallylisocyanurat.

Die Menge an vernetzenden Monomeren im Elastomer II ist relativ gering und beträgt 0,05-0,99, insbesondere 0,1-0,6 Gew.-%, bezogen auf das Elastomer II.

Der mittlere Teilchendurchmesser d_{50} ist der Durchmesser, oberhalb und unterhalb dessen jeweils 50 Gew.-% der Teilchen liegen. Er kann bestimmt werden mittels Ultrazentrifugen-Messungen [W. Scholtan, H. Lange, Kolloid. Z. und Z. Polymere 250 (1972), 782-796] oder mittels Elektronenmikroskopie und anschließende Teilchenausählung [G. Kämpf, H. Schuster, Angew. Makromolekulare Chemie 14, (1970), 111-129] oder mittels Lichtstreuungsmessungen.

Der Gelgehalt des Elastomeren II wird bestimmt bei 25°C in Dimethylformamid (M. Hoffmann, H. Krömer, R. Kuhn, Polymeranalytik I und II, Georg Thieme Verlag Stuttgart 1977).

Das Elastomer II kann neben dem Acrylester noch andere copolymerisierbare Monomere, insbesondere Vinylmonomere, wie Styrol, Acrylnitril, Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, Vinylester, α -Methylstyrol, Acrylamide enthalten. Der Anteil an diesen Comonomeren beträgt maximal 40 Gew.-%, bezogen auf das Elastomer II.

Die auf das Elastomer II aufzupropfenden Monomeren I: Styrol, Acrylnitril bzw. Methylmethacrylat können entweder einzeln oder auch in Gemischen aufpropfend copolymerisiert werden. Bevorzugt werden Methylmethacrylat bzw. Gemische aus Styrol und Acrylnitril in Gewichtsverhältnissen 90 : 10 bis 50 : 50, vorzugsweise 80 : 20 bis 60 : 40, bezogen auf I, verwendet.

Die Pffropfprodukte B können erhalten werden durch wässrige Emulsionspffropfpolymerisation von 5-55, vorzugsweise 10-40, insbesondere 15-35 Gew.-% (bezogen auf I + II) Pffropfmonomer I auf 45-95, vorzugsweise 60-90, insbesondere 65-85 Gew.-% Elastomer II.

Diese Polymerisation kann wie folgt ausgeführt werden :

Zunächst werden die Monomeren des Elastomeren II in an sich bekannter Weise in Gegenwart radikalbildender Initiatoren in Emulsion polymerisiert, so dass Teilchen mit einem mittleren Teilchendurchmesser d_{50} von 0,1 bis 1 μm und einem Gelgehalt von mindestens 60 Gew.-% entstehen. Man kann das Monomerengemisch zu Beginn oder im Verlauf der Polymerisation kontinuierlich bzw. teilkontinuierlich in das Polymerisationssystem einbringen.

Nach Bildung des Latex des Elastomeren II können die Pffropfmonomeren I in den Latex eingebracht und in Emulsion copolymerisiert werden. Hierbei bilden sich die Pffropfprodukte B.

Bei dieser Pffropfcopolymerisation, die üblicherweise in Gegenwart von Radikalstartern, Emulgatoren, Komplexbildnern und Reglern durchgeführt wird, bilden sich im allgemeinen neben den eigentlichen Pffropfcopolymerisaten in bestimmten Ausmass auch freie Polymerisate oder Copolymerisate der Monomeren I. Unter Pffropfprodukten B wird daher die Summe der eigentlichen Pffropfcopolymerisate und der freien Homo- und Copolymerisate verstanden.

Die Pffropfprodukte B können nach bekannten Verfahren, z.B. durch Koagulation mit Elektrolyten und anschließende Reinigung und Trocknung aus dem primär erhaltenen Latex isoliert werden.

Gesättigte Polyester im Sinne der Erfindung sind Kondensationsprodukte aus aromatischen Dicarbonsäuren (oder deren Derivaten) und aliphatischen oder cycloaliphatischen Diolen, insbesondere Polyalkylenterephthalate, die man aus Terephthalsäure (oder deren Derivaten) und Alkyldiolen oder Cycloalkyldiolen mit jeweils 2-10 C-Atomen nach bekannten Verfahren (s. z.B. Kunststoff-Handbuch, Bd. VIII, S. 695 ff., Carl-Hanser-Verlag, München 1973 und die dort angegebenen Literaturstellen) erhalten kann. Bevorzugte Polyalkylenterephthalate sind Polyethylenterephthalate und Poly (1,4-butylenterephthalat). Die Polyalkylenterephthalate können anstelle der Terephthalsäurekomponente auch bis zu 10 Mol-% einer anderen Dicarbonsäurekomponente (aromatische und/oder aliphatische und/oder araliphatische Dicarbonsäure), sowie anstelle der vornehmlich verwendeten Dirole (Ethylenglykol bzw. Butandiol-1,4) auch bis zu 10 Mol-% anderer Dirole (aromatische und/oder aliphatische und/oder araliphatische Dirole) enthalten. Darüber hinaus können die thermoplastischen Polyester durch Carbonsäuren bzw. Polyole mit mehr als 2 reaktiven Gruppen verzweigt sein.

Anstelle der Homo- oder Copolyester können auch die Mischungen dieser Polyester eingesetzt werden. Bevorzugte Mischungen bestehen aus

- a) 1-99, vorzugsweise 10-80, insbesondere 30-60 Gew.-% Polyethylenterephthalat und
- b) 99-1, vorzugsweise 90-20, insbesondere 70-40 Gew.-% Poly(1,4-butylenterephthalat).

Die Polyester-Formmassen gemäss der vorliegenden Erfindung können übliche Additive, wie Gleit- und Entformungsmittel Nucleiemittel, Stabilisatoren, Füll- und Verstärkungsstoffe, Flammenschutzmittel sowie Farbstoffe enthalten.

Die gefüllten und verstärkten Polyester-Formmassen können bis zu 60 Gew.-%, bezogen auf die Formmasse, eines Füllstoffes und/oder Verstärkungstoffes enthalten. Bevorzugte Verstärkungsstoffe sind Glasfasern. Bevorzugte Füllstoffe, die auch verstärkend wirken können, sind Glaskugeln, Glimmer, Silikate, Quarz, Talkum, Titandioxid, Wollastonit.

Die erfindungsgemässen Formmassen können mit Flammenschutzmitteln ausgerüstet sein und enthalten

dann Flammenschutzmittel in einer Menge von bis zu 30 Gew.-%, bezogen auf die Formmasse. Es kommen alle bekannten Flammenschutzmittel in Frage, wie z.B. Polyhalogendiphenyl, Polyhalogendiphenylether, Polyhalogenphthalsäure und ihre Derivate und Polyhalogenpolycarbonate, wobei die entsprechenden Bromverbindungen besonders wirksam sind. Ausserdem enthalten sie in der Regel einen Synergisten, wie z.B. Antimontrioxid.

5 Die erfindungsgemässen Formmassen können in den üblichen Mischaggregaten wie Walzen, Kneten, Ein- und Mehrwellenextruder hergestellt werden. Besonders geeignet sind Doppelwellenextruder. Dabei kann man die beiden Komponenten A und B gemeinsam aufschmelzen und homogenisieren oder das Pfröpfprodukt B in die Schmelze des Polyesters A einarbeiten. Bevorzugt arbeitet man bei Temperaturen von 10°C bis 80°C oberhalb des Schmelzpunktes des Polyesters.

10 Nach einem vorteilhaften Verfahren wird auf einem der genannten Mischaggregate in einem ersten Schritt eine Mischung aus 35-95, vorzugsweise 50-90 Gew.-% (bezogen auf A + B) Pfröpfprodukt B und 5-65, vorzugsweise 10-50 Gew.-% (bezogen auf A + B) Polyester A hergestellt und in einem zweiten Schritt mit weiterem Polyester A zu den erfindungsgemässen Formmassen verarbeitet.

Die erfindungsgemässen Polyester-Formmassen haben schon bei niedrigen Gehalten an Pfröpfprodukt B erheblich verbesserte Schlagzähigkeit bei mehraxialer Belastung auch bei Polyestern mit relativ niedrigem Molekulargewicht. Ihre Fließnahtfestigkeit ist ausgezeichnet, ebenso ihre Wärmeformbeständigkeit und ihre Beständigkeit bei der Alterung an heisser Luft.

Entsprechend diesem Eigenschaftsbild können die erfindungsgemässen Formmassen überall zum Spritzguss und zur Extrusion eingesetzt werden, wo gute mehraxiale Zähigkeit in Kombination mit hoher Wärmeformbeständigkeit und hoher Heissluftbeständigkeit gefordert werden, z.B. zur Herstellung von Geräteteilen, die unter der Motorhaube von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, und von temperaturbelasteten Haushaltsgeräten.

Beispiele

25

1. Herstellung der Pfröpfprodukte B a) Herstellung des Latex des Elastomers II

30	Lösung 1:	1610 Gew.-Tle.	Wasser
		3,8 Gew.-Tle.	Emulgator ¹⁾
	Lösung 2:	233 Gew.-Tle.	n-Butylacrylat
		0,35 Gew.-Tle.	Triallylcyanurat
	Lösung 3:	210 Gew.-Tle.	Wasser
		4 Gew.-Tle.	Kaliumpersulfat
35	Lösung 4:	1413 Gew.-Tle.	n-Butylacrylat
		2,35 Gew.-Tle.	Triallylcyanurat
	Lösung 5:	1120 Gew.-Tle.	Wasser
		14 Gew.-Tle.	Emulgator ¹⁾
	Lösung 6:	7700 Gew.-Tle.	Wasser
		30 Gew.-Tle.	Kaliumpersulfat
40	Lösung 7:	9000 Gew.-Tle.	n-Butylacrylat
		14,4 Gew.-Tle.	Triallylcyanurat
	Lösung 8:	8500 Gew.-Tle.	Wasser
		70 Gew.-Tle.	Emulgator ¹⁾

45 Der Polymerisationsreaktor wird vor der Polymerisation Sauerstoff-frei gemacht. Die Lösungen 1 und 2 werden in den Reaktor eingefüllt und auf 65°C aufgeheizt. Anschliessend initiiert man durch Zugabe von Lösung 3. Im Anschluss daran werden die Lösungen 4 und 5 innerhalb von 4 Stunden in den Reaktor eindosiert. Nach Auspolymerisation bei 65°C innerhalb einer Stunde gibt man Lösung 6 in den Kessel bei 65°C und anschliessend die Lösungen 7 und 8 innerhalb von 5 Stunden. Im Anschluss daran wird

50 4 Stunden bei 65°C auspolymerisiert.
Es wird ein Latex erhalten, dessen Latex-Teilchengrösse 336 nm beträgt (ermittelt durch Lichtstreuungsmessungen). Das Polymerisat (Elastomer II) besitzt einen Gelgehalt (in Dimethylformamid) von 83,6 Gew.-%.

b) Herstellung der Pfröpfprodukte B Pfröpfprodukt, Typ C

55 In einem Reaktor werden vorgelegt :

1) Na-Sulfonate von C₁₄-C₁₈-Kohlenwasserstoffen

Lösung 9: 3544 Gew.-Tle. des Latex von 1a
560 Gew.-Tle. Wasser

5 Nach Aufheizen auf 65°C initiiert man durch Zugabe von

Lösung 10: 820 Gew.-Tle. Wasser
12 Gew.-Tle. Kaliumpersulfat

10 Anschliessend werden folgende Lösungen innerhalb von 5 Stunden bei 65°C in den Reaktor eindosiert :

Lösung 11: 356 Gew.-Tle. Acrylnitril
920 Gew.-Tle. Styrol
Lösung 12: 1600 Gew.-Tle. Wasser
35 Gew.-Tle. Emulgator (s. Beispiel 1a)

15

Anschliessend wird 3 Stunden bei 65°C aufpolymerisiert.

Pfropfprodukt, Typ D

20 In einem Reaktor werden vorgelegt :

Lösung 13: 5649 Gew.-Tle. des Latex von 1a

25 Nach Aufheizen auf 65°C initiiert man durch Zugabe von

Lösung 14: 800 Gew.-Tle. Wasser
6 Gew.-Tle. Kaliumpersulfat

30 Anschliessend werden folgende Lösungen innerhalb von 5 Stunden bei 65°C in den Reaktor eindosiert :

Lösung 15: 142 Gew.-Tle. Acrylnitril
366 Gew.-Tle. Styrol
Lösung 16: 870 Gew.-Tle. Wasser
20 Gew.-Tle. Emulgator (s. Beispiel 1a)

35

Anschliessend wird 3 Stunden bei 65°C auspolymerisiert.

Die Pfropfprodukte Typ C und D werden durch Elektrolyt- und/oder Säurezusatz koaguliert. Die resultierenden Pulver werden nach dem Filtrieren bei 70°C im Vakuum getrocknet.

40

2. Herstellung von Vergleichs-Pfropfprodukten

Pfropfprodukt, Typ E

Copolymerisat aus n-Butylacrylat und dem Acrylsäureester des Tricyclodecenyalkohols mit Pfropfästen aus 75 Gew.-% Styrol und 25 Gew.-% Acrylnitril (nach DE-OS 2 444 584).

45

Pfropfprodukt, Typ F

Copolymerisat aus einer Pfropfgrundlage aus

69,45 Gew.-Tln. n-Butylacrylat
0,35 Gew.-Tln. 1,3-Butylendiacylat
0,28 Gew.-Tln. Allylmethacrylat

50

und einer Pfropfhülle aus

19,95 Gew.-Tln. Methylmethacrylat
9,97 Gew.-Tln. Allylmethacrylat
(nach DE-OS 2 726 256).

3. Herstellung der Mischungen

55

Auf einer kontinuierlich arbeitenden Zweiwellenmaschine der Fa. Werner & Pfleiderer (Typ ZSK 32) wurden folgende Polyester aufgeschmolzen :

Typ G : Poly(1,4-butylen-terephthalat) mit einer Intrinsic-Viskosität von 0,95 dl/g¹⁾

Typ H: Poly(1,4-butylen-terephthalat) mit einer Intrinsic-Viskosität von 1,15 dl/g¹⁾
 Typ J: Polyethylenterephthalat mit einer Intrinsic-Viskosität von 0,80 dl/g¹⁾

5 Durch einen zweiten Einfüllstutzen wurde das Pflöpfprodukt B in die Polyester-Schmelze eindosiert. Stickstoffbeschleunigung ist zweckmässig. Das Pflöpfprodukt B wurde in der Schmelze homogen dispergiert. Es kann vorteilhaft sein, die Schmelze vor dem Austritt aus der Düse zu entgasen. Die Zylinder-Temperaturen wurden so gewählt, dass eine Massetemperatur von 255°C bei Poly(1,4-butylen-terephthalat) und von 275°C bei Polyethylenterephthalat gewährleistet war. Der Schmelzstrang der Mischung aus Polyester und Pflöpfprodukten wurde in Wasser abgekühlt, granuliert und getrocknet. Vom Granulat wurden auf einer üblichen Spritzgussmaschine Normkleinstäbe (nach DIN 53 453) und Platten von

3 x 60 x 60 mm bei folgenden Verarbeitungstemperaturen verspritzt:

Poly(1,4-butylen-terephthalat)-Mischung:

Massetemperatur 260°C

15 Formtemperatur 80°C.

Polyethylenterephthalat-Mischung:

Massetemperatur 275°C

Formtemperatur 140°C.

20 Gemessen wurde die Schlagzähigkeit und Kerbschlagzähigkeit (nach DIN 53 453), Kugeldruckhärte (nach DIN 53 456), Wärmeformbeständigkeit nach Vicat (nach DIN 53 460), sowie die Schlagzähigkeit bei mehraxialer Belastung im EKWA-Test (nach DIN 53 443, Blatt 2, Durchschlagung einer Platte von 3 x 60 x 60 mm mit einem Gewicht von 35 kg mit einem Durchstosssdom mit kugelförmiger Spitze, Durchmesser 20 mm, bei einer Fallhöhe von 1 m). Die Fließnahtfestigkeit wurde im Zugversuch (nach DIN 53 455) an zweiseitig angespritzten Zustäben geprüft. Die Ergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst.

25 1) gemessen im Ubbelohde-Viskosimeter in Phenol/o-Dichlorbenzol (1 : 1 Gew.-Tle.) bei 25°C.

Beispiele	Zusammensetzung				$a_k^{1)}$ KJ/m ²	$H_c^{2)}$ MPa	Vicat B °C	EKWA ³⁾ -Test		
	Polyester Typ	%	Pfropfprodukt Typ	%				W.sec.	Zahl der Zähbrüche %	
30	1	G	95	C	5	3,0	113	172	85	80
	2	G	90	C	10	4,0	104	166	107	100
	3	G	97	C	3	3,0	119	176	88	80
	4	G	95	D	5	3,5	112	172	109	100
	5	G	90	D	10	5,2	102	165	105	100
	6	G	80	D	20	11,7	81	135	98	100
35	7	G	70	D	30	15,4	62	117	91	100
	8	H	80	D	20	12,5	78	136	101	100
	9	J	95	D	5	3,1	130	175	107	80
	10	J	90	D	10	4,6	121	170	104	100
Vergleichsbeispiele										
40	11	G	100	—	—	2,3	123	182	15	0
	12	G	95	E	5	2,5	108	171	32	20
	13	G	95	F	5	2,6	109	172	37	30

Der Schlagzähigkeitstest ergab für die Proben aller Beispiele das Ergebnis «nicht gebrochen».

Die Fließnahtfestigkeit⁴⁾ für alle Proben lag bei 100%.

45 ¹⁾ Kerbschlagzähigkeit
²⁾ Kugeldruckhärte

³⁾ EKWA: Elektronische Kraft/Weg-Aufnahme
⁴⁾ Reissfestigkeit mit Fließnaht · 100
 Reissfestigkeit ohne Fließnaht

50

Ansprüche

1. Thermoplastische Polyester-Formmassen aus
 55 A) 65-99 Gew.-%, (bezogen auf A + B) eines gesättigten Polyesters einer aromatischen Dicarbonsäure und einem aliphatischen oder cycloaliphatischen Diol, wobei der Polyester A eine Intrinsic-Viskosität von 0,5 bis 2,0 dl/g (gemessen in einem Gemisch aus Phenol und o-Dichlorbenzol (50/50 Gew.-%) bei 25°C im Ubbelohde-Viskosimeter) besitzt, und

- B) 1-35 Gew.-% (bezogen auf A + B) eines Pfropfproduktes von
I 5-55 Gew.-% (bezogen auf I + II) Styrol und/oder Acrylnitril und/oder Methylmethacrylat als Pfropfreis
auf
II 45-95 Gew.-% (bezogen auf I + II) eines Elastomeren als Pfropfgrundlage, erhalten durch vernet-
zende Copolymerisation einer Mischung aus 99,01-99,95 Gew.-% (bezogen auf II) eines Acrylesters
eines C₁- bis C₈-Alkohols und 0,05-0,99 Gew.-% (bezogen auf II) eines vernetrenden Monomers
dadurch gekennzeichnet, daß das vernetrende Monomer Triallylcyanurat oder Triallylisocyanurat ist
und daß das Elastomer II einen mittleren Teilchendurchmesser d₅₀ von 0,1-1 µ und einen Gelgehalt
von mindestens 60 Gew.-% hat.
2. Thermoplastische Polyester-Formmassen nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Pfropfmonomeren I Gemische aus Styrol und Acrylnitril im Gewichtsverhältnis 90 : 10 bis 50 : 50 sind.
3. Thermoplastische Formmassen nach Patentansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der
Polyester Polyethylenterephthalat ist.
4. Thermoplastische Polyester-Formmassen nach Patentansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daß der Polyester Poly(1,4-butylen-terephthalat) ist.
5. Thermoplastische Polyester-Formmassen nach Patentansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daß die Formmassen bis zu 80 Gew.-% Glasfasern enthalten.
6. Thermoplastische Polyester-Formmassen nach Patentansprüchen 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß
der Polyester zu
- a) 1 bis 99 Gew.-% aus Polyethylenterephthalat und
b) 99 bis 1 Gew.-% aus Poly(butan-1,4-diolterephthalat) besteht.

Claims

1. Thermoplastic polyester moulding compounds of
A) 65 to 99% by weight (based on A + B) of a saturated polyester of an aromatic dicarboxylic acid and an
aliphatic or cycloaliphatic diol, the polyester A having an intrinsic viscosity of 0.5 to 2.0 dl/g (as measured
in a mixture of phenol and o-dichlorobenzene, 50 : 50% by weight, at 25°C in an Ubbelohde viscosimeter)
and
B) 1 to 35% by weight (based on A + B) of a graft product of
I 5 to 55% by weight (based on I + II) styrene and/or acrylonitrile and/or methyl methacrylate as the graft
shell on
II 45 to 95% by weight (based on I + II) of an elastomer as the graft base,
obtained by crosslinking copolymerization of a mixture of 99.01 to 99.95% by weight (based on II) of
an acrylate of a C₁₋₈ alcohol and 0.05 to 0.99% by weight (based on II) of a crosslinking monomer,
characterized in that the crosslinking monomer is triallyl cyanurate or triallyl isocyanurate and the elas-
tomer II has an average particle diameter d₅₀ of 0.1 to 1 µm and a gel content of at least 60% by weight.
2. Thermoplastic polyester moulding compounds as claimed in claim 1, characterized in that the graft mono-
mers I are mixtures of styrene and acrylonitrile in a ratio by weight of 90 : 10 to 50 : 50.
3. Thermoplastic moulding compounds as claimed in claims 1 and 2, characterized in that the polyester is
polyethylene terephthalate.
4. Thermoplastic polyester moulding compounds as claimed in claims 1 to 3, characterized in that the
polyester is poly-(1,4-butylene terephthalate).
5. Thermoplastic polyester moulding compounds as claimed in claims 1 to 4, characterized in that the
moulding compounds contain up to 60 by weight glass fibers.
6. Thermoplastic polyester moulding compounds as claimed in claims 1 to 5, characterized in that the
polyester consists of
- a) 1 to 99% by weight polyethylene terephthalate and
b) 99 to 1% by weight poly-(butane-1,4-diol terephthalate).

Revendications

1. Matières à mouler à base de polyesters thermoplastiques, formées de
A) 65-99% en poids (par rapport à A + B) d'un polyester saturé d'un acide dicarboxylique aromatique et
d'un diol aliphatique ou cycloaliphatique, le polyester A ayant une viscosité intrinsèque de 0,5 à 2,0 dl/g
(mesurée dans un mélange de phénol et de o-dichlorobenzène (50/50% en poids) à 25°C dans un visco-

symètre Ubbelohde), et

B) 1-35% en poids (par rapport à A + B) d'un produit de greffage de

I - 5-55% en poids (par rapport à I + II) de styrène et/ou d'acrylonitrile et/ou de méthacrylate de méthyle comme greffon sur

5 II - 45-95% en poids (par rapport à I + II) d'un élastomère comme substrat de greffage obtenu par copolymérisation réticulante d'un mélange de 99,01-99,95% en poids (par rapport à II) d'un ester acrylique d'un alcool en C₁ à C₈ et de 0,05 à 0,99% en poids (par rapport à II) d'un monomère réticulant, caractérisées en ce que le monomère réticulant est le cyanurate de triallyle ou l'isocyanurate de triallyle et en ce que l'élastomère II a un diamètre moyen d₅₀ des particules de 0,1 à 1 µm et une teneur en gel, d'au moins 60% en poids.

10 2. Matières à mouler à base de polyesters thermoplastiques suivant la revendication 1, caractérisées en ce que les monomères à greffer I sont des mélanges de styrène et d'acrylonitrile dans un rapport en poids de 90 : 10 à 50 : 50.

15 3. Matières à mouler thermoplastiques suivant les revendications 1 et 2, caractérisées en ce que le polyester est le téréphtalate de polyéthylène.

4. Matières à mouler à base de polyesters thermoplastiques suivant les revendications 1 à 3, caractérisées en ce que le polyester est le poly(téréphtalate de 1,4-butylène).

5. Matières à mouler à base de polyesters thermoplastiques suivant les revendications 1 à 4, caractérisées en ce qu'elles contiennent jusqu'à 60% en poids de fibres de verre.

20 6. Matières à mouler à base de polyesters thermoplastiques suivant les revendications 1 à 5, caractérisées en ce que le polyester est formé

a) de téréphtalate de polyéthylène en proportion de 1 à 99% en poids et

b) de poly(téréphtalate de butane-1,4-diol) en roportion de 99 à 1% en poids.

25

30

35

40

45

50

55